

CECCHI GUSTAVO & C.

Via M. Coppino 253 - 55049 Viareggio (Lu) ITALY

tel. +39 0584 383694 fax +39 0584 395182

www.cecchi.it info@cecchi.it



NAUTILUS Two Pack Varnish Satin – SCHEDA TECNICA

NAUTILUS Two Pack Varnish Satin Vernice per legno bicomponente satinata

Nautilus Two Pack Varnish satin è una vernice per legno trasparente a due componenti con finitura semi lucida. E' additivata con filtri UV che la rendono più resistente all'invecchiamento del sole. Non ingiallisce.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipologia prodotto	vernice bicomponente <u>polyuretanica</u>
Colore:	trasparente incolore
Diluyente:	Nautilus Polyurethane thinner
Peso specifico g/l	1,020 a 20°C
Residuo secco (volume)	44%
Residuo secco (peso)	52%
Viscosità Ford ø 4 a 20°C	35" +-5
Stoccaggio (+10 a +30°C)	12 mesi in contenitori sigillati nuovi, luogo fresco e ventilato
Confezione	0,750 l a+b

DATI PER L'APPLICAZIONE

Rapporto di miscelazione	2 parti di A + 1 parte di B
Grado di brillantezza	30% +/- 3
% diluizione a Pennello/Rullo	10%
% diluizione a Spruzzo	20% ugello diam.1,2-1,5 pressione 3,5
% diluizione a Spruzzo airless	10% ugello diam. 7 mils
Pot-life a+b	6 ore
Spessore film secco consigliato	30 microns secchi per mano (70 microns bagnati)
Finitura finale	satinato
Essiccazione	temperatura ambiente
Fuori polvere	60 minuti (a 20°C)
Secco al tatto	3h a 20°C
Secco in profondità	16h a 20°C
Reticolazione	15-20 gg a 20°C
Tempo di sovrapplicazione	16h a 20°C
Temperatura d'uso	da +10°C a +30°C
Umidità relativa	massimo 60%
Resa teorica m2/Litro	13 a 30 microns secchi per mano
Punto di infiammabilità	26°C
Autoaccensione:	427°C

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI E APPLICAZIONE

Assicurarsi della perfetta omogeneità del colore del legno, specialmente nel caso di legno riportata a nuovo.

CECCHI GUSTAVO & C.

Via M. Coppino 253 - 55049 Viareggio (Lu) ITALY

tel. +39 0584 383694 fax +39 0584 395182

www.cecchi.it info@cecchi.it



NAUTILUS Two Pack Varnish Satin – SCHEDA TECNICA

Miscelare la Nautilus Two Pack Varnish, mescolarla molto bene e lasciarla reagire almeno 15 minuti tappando la confezione per evitare l'evaporazione di solvente.

Trascorso questo tempo, diluire la vernice con Nautilus Polyurethane Thinner tenendo conto della temperatura e della ventilazione.

Applicare generosamente soprattutto sulle teste dei legni e uniformare con passaggi rapidi e decisi.

Dopo la prima mano, lasciare asciugare, spianare perfettamente il legno e fare le applicazioni delle mani successive.

Prima della mano finale, quando si è formato una sostanziosa base, lasciare passare se possibile qualche giorno, carteggiare finemente e applicare la mano finale.

Nautilus Two Pack Varnish è applicabile a pennello, spruzzo o rullo.

Pulire e lasciare i pennelli nel Nautilus Polyurethane Thinner per un corretto mantenimento.

Per ulteriori informazioni www.cecchi.it oppure chiamare presso i nostri uffici.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Prima di utilizzare prodotti vernicianti è obbligatorio prendere visione delle schede di sicurezza e/o delle frasi e dei simboli di rischio riportate sull'etichetta.

Le schede di sicurezza sono disponibili anche online sul sito www.cecchi.it

Per ulteriori informazioni non esitate a contattare il nostro Ufficio Tecnico.

NOTE GENERALI

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze. Tuttavia non possono essere considerate impegnative come garanzia, dal momento che modalità, luogo d'impiego e condizioni applicative sfuggono al nostro controllo. Pertanto decliniamo ogni responsabilità per un utilizzo improprio del prodotto in quanto i consigli applicativi riportati nella presente scheda sono da ritenersi di natura generale. Nei casi di dubbi è consigliabile effettuare prove preliminari. Cecchi Gustavo & C. si riserva il diritto di modificare o aggiornare la presente scheda tecnica senza alcun preavviso. I clienti sono gentilmente pregati di verificare di essere in possesso della corrente edizione.